



Fixit 493

Overflatestabilisator

Teknisk datablad april 2015 side 1 av 2

Mineral subsoil stabilizer
Technical Data Sheet April 2015 Page 1/2

Sammensetning

Bindemiddel: Alkalisk vannglass

Composition • Binder: potassium water glass (silicate)

Grunnleggende

Krav i allmenne faglige regler og beskrivelser for mur- og pussarbeider og forskriftsmessige krav må følges, så vel som opplysningene i dette databladet.

Basics: The general rules of building construction must be observed, as well as the information in this technical data sheet.

Bruksområde

Fixit 493 styrker overflaten på mekanisk svake eller porøse sjikt av kalkmørtel eller kalk/semementmørtel. Den forsterkede pussen kan dekkes av mineralbasert overflatepuss eller mineralbasert maling.

Application Fixit 493 serves to solidify the outermost layers of weak and fragile porous plasters of lime or lime-cement base. The solidified plasters can be coated with mineral rendering. The surface must be clean, dry and free of dust. Loose debris must be removed. Salinated and moistened surfaces require a special investigation.

Blanding og påføring

Fixit 493 fortynnes med rent vann. Bruk 2- 4 deler vann til 1 del av Fixit 493, avhengig av hvor mye underlaget suger. Overflaten må være ren, tørr og støvfri. Løse rester må fjernes. Saltholdige og fuktige overflater krever særskilte undersøkelser. Påføres med kost eller sprøyte inntil underlaget er mettet.

Processing Fixit 493 is diluted with clean water, applied with a brush or is sprayed using spray equipment until the subsurface is saturated. Depending on the porosity of the subsurface, dilute the product with 2 - 4 parts of water.

Spesielle hensyn

Må ikke påføres under 5 °C (luft og underlag)

Kan ikke brukes på gipsbaserte underlag. Pusslaget som er styrket med Fixit 493 kan dekkes vått i vått med ytre mineralsk pusslag. Alle bygningsdeler som ligger inntil pusslaget som skal påføres Fixit 493 må tildekkes nøye. Søl av Fixit 493 utenfor arbeidsområdet fjernes straks med vann.

Øyne og hud må beskyttes.

Special Instructions Do not apply below +5 °C (air and substrate). Cannot be used on gypsum based plasters. The base solidified with Fixit 493 can be covered wet in wet with outer mineral finish coat.

All adjacent structural parts must be well protected. Any contamination of Fixit 493 must be removed immediately

with water. Eyes and skin must be protected.

Fixit 493 Overflatestabilisator

Teknisk datablad april 2015 side 1 av 2

Lagring

Kan lagres 6 mndr. i originale uåpnede kanner, frostfritt, uten oppheting og uten direkte sollys

Storing Stores for 6 months in original unopened cans without frost, heat and direct sunlight.

Egenskaper

Forpakning	Type of packaging	Spann - Bucket
Vekt pr. enhet	Quantity pr. unit	10 kg/Kanne – 10 kg/Can
Forbruk	Consumption	200-800 g / m ²

Characteristics

Packaging

Amount per unit of 10 kg / Canister

Consumption 200-800 g / m²

Markedsføres i Norge av:

Marketed in Norway by:

Isokalk AS

Drammensveien 211

0281 Oslo, Norway

E-mail: post@isokalk.no

Telephone: (+47) 915 95 295

Besøk oss på: Visit us at:

www.isokalk.no