



HASIT armeringsvev hvit HDP


Glassfiber-armeringsvev


Bruksområder: Alkaliresistent, høykvalitets tekstilglassgitter for forsterkning i varmeisolasjonssystemer, WDV-systemer samt i renoveringssparklinger. Overflatevekt: ca. 215 g/m², type: 123
overflatevekt: ca. 215 g/m²
Type: 123

Egenskaper:

- Alkaliresistent
- God pusshefting
- PVC-fri
- Sklisikker
- Fri for mykner

Bearbeiding:



Tekniske data:		
Artikkelnr.	200005715	2000092614
EAN	8588004998032	8588004998124
Tolltariffnr.	70196600	
Emballasjetype		
Antall per enhet	50 m ² /EH	55 m ² /EH
Enhet per pall	20 EH/Pal.	
Lengde	50 m	
Bredde	100 cm	110 cm
Farge	Hvit	
Forbruk	ca. 1,1 lfm/m ²	
Maskebredde	6 x 6 mm	
Overflatevekt (ferdig produkt)	0,215 kg/m ²	
Rivestyrke kjede (startverdi)	2700 N/5 cm	
Rivestyrke kjede (restverdi)	1400 N/5 cm	
Rivestyrke skudd (startverdi)	2700 N/5 cm	
Rivestyrke skudd (restverdi)	1400 N/5 cm	
Godkjenning	Z-33.41-1218 Z-33.43-1219 Z-33.44-1220 Z-33.47-1503 Z-33.43-942 Z-33.47-660	

Materialgrunnlag:

- Tekstilglassgitter med impregnering av høy kvalitet.
- Materialklasse: E-glass

Behandlingsvilkår: Under behandlings- og tørkefasen må omgivelsestemperaturen eller underlagstemperaturen ikke falle under +5°C.



HASIT armeringsvev hvit HDP

Glassfiber-armeringsvev

Behandling:	<p>Trykk armeringsvevet inn i mørtelbunnen, overlapp minst 10 cm i området av fugene og dekk til med sparkelen. Flytt flatt med avtrekksstangen om nødvendig.</p> <p>Armeringsvevet skal legges nær overflaten, men helt dekket. Vevsjern må overlappes med 10 cm. Til dette formålet fungerer de svarte kantstrimlene som en overlappende markering.</p> <p>HASIT vevshjørnepil eller diagonal alarm med stoffstrimler (minimum størrelse 20x40 cm) må utføres ved bygningsåpninger (vinduer, dører). Dette må bygges inn før overflatearmeringen påføres.</p> <p>Hvis vevet er snittet inn, f.eks. i området med stillasanker, må en ekstra vevsstrimmel legges inn over innsnittet.</p> <p>Vevet skal beskyttes mot mekanisk skade (slitasje av belegget med sparkel).</p>
Emballasjeinstruksjoner:	I resirkulerbare PE-filmer.
Lagring:	Tørk, beskytt mot fuktighet og intens UV-eksponering (sol, lys). Oppbevaring ca. tolv måneder
Faresetninger:	Detaljerte sikkerhetsinstruksjoner er tilgjengelig i våre separate sikkerhetsdatablader. Disse må leses gjennom før bruk.
Generelle merknader:	<p>Dette pakningsvedlegget ugyldiggjør alle tidligere utgaver.</p> <p>Informasjonen er utarbeidet grundig og samvittighetsfullt, men uten garanti for korrekthet og fullstendighet og uten ansvar for brukerens videre beslutninger. Informasjonen alene er ikke et juridisk forhold eller andre underordnede forpliktelser. I prinsippet fritar den ikke kunden fra uavhengig testing av produktet for egnethet for det tiltenkte formålet.</p> <p>Våre produkter, som alle råvarene de inneholder, er underlagt kontinuerlig overvåking, som sikrer jevn kvalitet.</p> <p>Hvis du har flere spørsmål, kontakt din salgskonsulent eller spesialforhandler.</p> <p>Den nåværende statusen for våre tekniske informasjonsark finner du på vår hjemmeside eller kan forespørres fra det aktuelle kontoret.</p>