


## Fixit 784

## APS-Rullemalning for silikatpuss

Teknisk datablad januar 2017 side 1 av 1

<b>Sammensetning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bindemiddel: Polysilikat (APS Teknologi)</li><li>• Tilsetninger: Titanoksyd, UV- og værfaste pigmenter, filmbeskyttelse mot algevekst</li></ul>
<b>Grunnleggende</b>	Krav i allmenne faglige regler og beskrivelser for mur- og pussarbeider og forskriftsmessige krav må følges, så vel som opplysningene i dette databladet.
<b>Anvendelse</b>	Fixit 784 er en bruksferdig fasademaling med Silikat APS teknologi med stor dekkevne, motstandsdyktig mot smuss og gulning, for mineralske overflater.  Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett.
<b>Blanding og påføring</b>	Gjennomrøres før bruk, blandes med rent vann til riktig konsistens. Påføres med rulle eller sprøyteapparat.
<b>Etterbehandling</b>	Ved ekstreme værpåkjenninger anbefales tiltak for å beskytte fersk maling (beskyttelse mot sollys, mot slagregn osv.)
<b>Forholdsregler</b>	Påføres ikke under +5 °C (luft og underlag).  Mineralisk puss kan først overmales etter tilstrekkelig karbonatisering. Ventetiden mellom 1. og 2. strøk er 24 timer.  Utstyr rengjøres i vann straks etter bruk.
<b>Lagring</b>	Kan lagres i 8 måneder i uåpnet originalemballasje. Må beskyttes mot frost, hete og direkte solskinn.

### Data

Type emballasje	
Mengde pr. enhet	22 kg/EH
Forbruk	250 g/m <sup>2</sup>
Forbruk 2 strøk	ca. 400 g/m <sup>2</sup> - avhengig av underlag
Fortynning med vann	1.strøk fortynnes med ca. 10 % vann, 2. strøk med ca. 5 % vann

Markedsføres i Norge av:

**Isokalk AS**

Drammensveien 211

0281 Oslo, Norway

E-mail: [per@isokalk.no](mailto:per@isokalk.no)

Telephone: (+47) 915 95 295

Besøk oss på:  
[www.isokalk.no](http://www.isokalk.no)